

# 試験成績証明書

依頼者 Ten All Ten Pillar 株式会社 殿  
 品名 シェルパー Nシリーズ(シェルパー B)  
 試験項目 燃焼性試験

2025 年 04 月 30 日 提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

2025 年 05 月 08 日  
 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  
 福井試験センター



## 記

### ○試験結果


測定項目		初期品						
		たて方向			よこ方向			
45° メッ ケル バー ナー 法	2分間加熱	残炎時間(秒)	0	0	0	0	0	0
		残じん時間(秒)	0	0	0	0	0	0
		燃焼面積(cm <sup>2</sup> )	8	8	7	9	9	8
	着炎後 6秒加熱	加熱時間(秒)	10		10		11	
		残炎時間(秒)	0		0		0	
		残じん時間(秒)	0		0		0	
		燃焼面積(cm <sup>2</sup> )	8		7		8	
	5%たるませ	燃焼長さ(cm)	4	4	4	4	4	4
	区 分		区 分 3			区 分 3		

環境条件：温度 23 ~ 20 °C  
 湿度 53 ~ 47 %

### ○試験方法

燃焼性試験 : JIS L 1091 繊維製品の燃焼性試験  
 A-2法(45° メッケルバーナー法)

### ○試験試料



\* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。  
 \* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。