

# 試験成績証明書

依頼者 Ten All Ten Pillar株式会社 殿  
 品名 シェルパー(Nシリーズ)  
 試験項目 燃焼性試験

2025年04月03日提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

2025年04月15日  
 上海可泰檢驗有限公司 深圳分公司  
 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  
 深圳試験センター

## 記

### ○試験結果


測定項目			初期品						
			たて方向			よこ方向			
45° マイクロバーナー法	1分間加熱	残炎時間(秒)	0	0	0	0	0	85	
		残じん時間(秒)	0	0	0	0	0	0	
		燃焼面積(cm <sup>2</sup> )	341	366	367	365	343	342	
	着炎後 3秒加熱	加熱時間(秒)	3	3	3	3	3		
		残炎時間(秒)	14	14	14	40	29		
		残じん時間(秒)	0	0	0	0	0		
		燃焼面積(cm <sup>2</sup> )	362	350	350	354	359		
	5%たるませ	燃焼長さ(cm)	29	28	29	29	29	29	
	区分			区分 1			区分 1		

環境条件: 温度 21.7 ~ 21.8 °C  
 湿度 51 ~ 51 %

### ○試験方法

燃焼性試験 : JIS L 1091 繊維製品の燃焼性試験  
 A-1法(45° マイクロバーナー法)

### ○試験試料



\* この証明書は、提出の試料に対する試験結果であり、ロット全体の品質を保証するものではありません。  
 \* 本証明書の全部又は一部の無断転用を固くお断りします。

